

THÀNH PHẦN HÓA HỌC

CHEMICAL COMPOSITION

Standard	Grade	C	Si	Mn	P	S
JIS G 3112	SD 295A	-	-	-	0,05 max	0,05 max
	SD 390	0,29 max	0,55 max	1,80 max	0,04 max	0,04 max
TCVN 1651-85 (TCVN 1765-75)	CT 38	0,14 - 0,22	0,12 - 0,30	0,40 - 0,65	0,04 max	0,05 max
	CT 38n		0,05 - 0,17			
	CT 51	0,28 - 0,37	0,15 - 0,35	0,50 - 0,80	0,04 max	0,05 max
	CT 51n		0,05 - 0,17			
ASTM A615/ A 615M	Gr 40	-	-	-	0,035 max	0,04 max
	Gr 60	0,30 max	0,50 max	1,50 max	0,035 max	0,04 max
BS 4449	Gr 250	0,25 max	-	-	0,06 max	0,06 max
	Gr 460	0,25 max	-	-	0,05 max	0,05 max